

# Silicaatverf

1-170x

## 1. Beschrijving:

Ecotec silicaatmuurverf is waterafstotende, weerbestendige en matte façadeverf die geschikt is voor alle minerale ondergronden. Kenmerkend voor deze muurverf is de hoge dekkracht en de zeer goede verfbaarheid en verwerking. Ecotec silicaatmuurverf is afwasbaar, wordt niet geel en heeft na droging diffusievermogen.

## 2. Inhoud:

10L

## 3. Verbruik:

150-200 ml/m<sup>2</sup>, circa 5 -7 m<sup>2</sup>/L naar gelang de ondergrond.

## 4. Kleur:

Wit - mat, kan vanaf een afname van 50L worden ingekleurd.

## 5. Verdunningsmiddel:

Ecotec silicaatgrondering.

## 6. Droogtijd:

Naar gelang de temperatuur en de luchtvochtigheid na 1 uur stofdroog, na 4 uur overschilderbaar en droog na 12u.

## 7. Waar:

Geschikt als hoogdekkende muurverf voor alle minerale ondergronden.

## 8. Eigenschappen:

### 8.1 Technische eigenschappen:

Waterafstotende en weerbestendige silicaatmuurverf, met een hoog diffusie- en dekvermogen. Te gebruiken op alle minerale ondergronden buitenshuis.

## 9. Verwerking

### 9.1 Voorbereiding

De ondergrond dient proper en droog te zijn. Niet-minerale, oude verfresten of wateroplosbare kalkverven moeten volledig verwijderd worden. De ondergrond zeker voorbehandelen met Ecotec silicaatgrondering (12 uren droogtijd).

Voor het aanbrengen van de silicaatgrondering en de silicaatmuurverf moeten alle voorwerpen uit glas, metaal, hout... afgeplakt worden. Verfspatten met veel water afwassen.

## 9.2 Verwerking

Ecotec silicaatmuurverf naargelang de ondergrond met max. 10-20% silicaatgrondering verdunnen en goed mengen. De eindlaag onverdund aanbrengen. Tijdens het verven regelmatig de silicaatverf doorroeren.

## 9.3 Andere verwerkingen:

Ecotec silicaatmuurverf kan op aanvraag volgens NCS of RAL worden ingekleurd. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de leverancier en na ontvangst van een prijsbestek. Inkleuren in donkere tinten is niet aangewezen daar de mogelijkheid bestaat van wolkvorming.

## 9.4 Verwerkingstemperatuur:

Minimum 8°C

## 10. Materiaal

Goede verwerking met rol of kwast. Bij gebruik van een spuitpistool dient de verf verdund te worden. Na gebruik alle materiaal met lauw water en zeep reinigen.

## 11. Stockering

Koel en droog maar wel vorstvrij. Reeds geopende emmers zeer goed sluiten. Ongeopend minstens 6 maanden houdbaar.

## 12. Samenstelling

Water, waterglas, kaoline, calciumcarbonaat, styrolstabilisator, cellulose, ammoniumzout, TiO<sub>2</sub>, zout.

## 13. Gevaarklasse

Niet van toepassing.

## 14. Veiligheidsvoorschriften

Alkalisch. Contact met huid en ogen vermijden. Uit de buurt van kinderen bewaren. Bij aanraking met ogen of huid steeds met veel water afspoelen.