

Silicaatgrondering

1-160x

1. Beschrijving:

Ecotec Silicaatgrondering is een kleurloos gronderings- en verdunningsmiddel, als basis voor sterk absorberende ondergronden. Deze silicaatgrondering kan als verdunningsmiddel voor de silicaatmuurverf gebruikt worden en eveneens als afwerklaag voor alle minerale pleisters. Hierdoor kan vocht niet indringen en kunnen vuil- en stofdeeltjes zich minder goed hechten, waardoor de pleister of verf langer zijn oorspronkelijk uiterlijk behoudt. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

2. Inhoud: 5L Art. Nr. 1-1602

3. Verbruik: 200 ml/m² - circa 5 m²/L

4. Kleur: Kleurloos

5. Verdunningsmiddel = Water

6. Droogtijd: Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid: na 1u stofdroog. Na minimum 12u wachttijd overschilderbaar met silicaatmuurverf.

7. Waar te gebruiken:

Ecotec Silicaatgrondering dient ter versteviging van poreuze, sterk absorberende, zanderige ondergronden, zoals o.a. minerale pleisters, bakstenen en voegen. Is steeds de basislaag om verder met Ecotec Silicaatverf (1-170x) te werken. Kan binnenshuis eveneens dienen om poreuze ondergronden te fixeren.

8. Eigenschappen:

Ecotec silicaatgrondering is dampdoorlatend en regelt de vochtigheid.

9. Verwerking:

Vorbereiding:

Buitenshuis enkel aanbrengen op minerale ondergronden. Oude verfresten of wateroplosbare kalkverven moeten volledig verwijderd worden. Desnoods eerst zandstralen. Alle omgevingsoppervlakken zoals glas, metaal, hout, klinkers, pvc dienen afgeplakt te worden. Spatten met veel water afwassen.

9.1 Verwerking:

Ecotec silicaatgrondering met een borstel inwrijven. De ondergrond dient droog, proper, vet- en olievrij te zijn. Niet gebruiken in direct zonlicht. Bij moeilijke ondergronden wordt er geadviseerd eerst een teststrook te behandelen.

9.2 Verwerkingstemperatuur = Minimum 8°C.

10. Materiaal:

Goede verwerking met rol, borstel of kwast. Na gebruik met lauw water en zeep reinigen.

11. Stockeren:

Koel en droog, maar wel vorstvrij. Reeds geopende verpakking zeer goed sluiten. Ongeopend minstens 6 maanden houdbaar.

12. Samenstelling: Water, gestabiliseerde waterglas, styrolstabilisator. Gevaarlijke inhoudsstof: Kaliummethylsiliconaat – 1-5% - C, R35 CAS nr. 31795-24-1 / EINECS nr. 250-807-9 / (EG) 01-2119517439-34

13. VOS-wetgeving

VOS-gehalte: 0,5 gr./L ; Cat h-Wb Grenswaarden VOS vanaf 01-01-2007 50 gr/L - Vanaf 01-01-2010 : 30Gr./L

14. Waarschuwing!

H315/319: Veroorzaakt huidirritatie en ernstige oogirritatie.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P280: Beschermende handschoenen, kleding, oog- en gelaatsbescherming dragen.

P332/337/313: Bij huidirritatie of aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P305/351/338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; indien mogelijk: contactlenzen verwijderen; blijven spoelen.



De gegevens van deze Technische Fiche dienen als hulpmiddel voor handelaars en gebruikers. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door:

Versie 07 - 2011

Ecotec Natural Paints
info@ecotec-naturalpaints.be
www.ecotec-naturalpaints.be